



Olejowosk twardy do drewna [eco]

Oparta na surowcach odnawialnych powłoka uszlachetniająca, przeznaczona do drewna stosowanego we wnętrzach



Kolor	Formy dostawy			
	Ilość na palecie	360	672	200
	Jedn. opak.	6 x 0,375 l	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Rodzaj opakowania	pojemnik blaszany	pojemnik blaszany	pojemnik blaszany
	Kod opakowania	83	01	03
	Nr art.:			
bezbarwny	7683	■	■	■
dąb jasny (RC-365)	7684	■	■	■
teak (RC-545)	7685	■	■	■
orzech (RC-660)	7686	■	■	■
heban (RC-790)	7687	■	■	■
intensywna biel (RC-995)	7688	■	■	■
srebrnoszary (RC-970)	7689	■	■	■
kolory niestandardowe	7682		■	■

Zużycie




Okolo 40 - 50 ml/m² na jedną warstwę

Zużycie jest silnie uzależnione od chłonności drewna i od szlifu końcowego.

Maks. 2 warstwy, nakładać cienką warstwę za pomocą pędzla lub wałka.

Po nałożeniu każdej warstwy nadmiar materiału usunąć niekłaczącą ścierką bawełnianą po około 20 - 30 minutach.

Obszary stosowania



- Do drewna stosowanego we wnętrzach
- Do drewnianych podłóg i schodów
- Do podłóg korkowych
- Do wysokiej jakości mebli z litego drewna
- Do paneli i listew
- Z uwagi na stałe obciążenie wodą do kuchennych blatów roboczych stosować Olej do blatów drewnianych [eco].

Właściwości

- Produkt typu 3 w 1 - bejca, olej i zamknięcie woskowe
- Produkt na bazie surowców odnawialnych; zawartość co najmniej 90%
- Na podstawie dostępnych nam informacji, materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
- Spełnia podstawy wymogów oceny zdrowotnej wyrobów budowlanych przeznaczonych do wnętrz (schemat AgBB - Niemcy)
- Tworzy antypoślizgową powłokę
- Łatwa obróbka
- Głęboko wnika w podłoże; podkreśla naturalną strukturę drewna
- Warianty kolorowe ze stabilnymi pigmentami
- Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie
- Dobra odporność na wybrane substancje popularne w gospodarstwach domowych w myśl DIN 68861, 1B (np. woda, cola, piwo, herbata, kawa, wino i środki czystości)
- Opakowanie metalowe, podatne do recyklingu

Dane techniczne produktu



Spoiwo	Żywica alkidowa na bazie surowców odnawialnych
Gęstość (20 °C)	około 0,96 g/cm ³
Lepkość	około 170 mPas
Zapach	łagodny
Stopień połysku	mat

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

- DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"
- Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden
- Rutschhemmend "R9" gemäß DIN 51130:2014

Informacje dodatkowe

- Wzornik kolorów
- Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag
- Pflege von geölten Flächen

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Pielęgnat do podtóg olejowanych [eco] (7699)

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.
Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.
- Przygotowania
Brud, tłuszcz i tłuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.
Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345).
Końcowy szlif drewna na powierzchniach obciążanych ruchem pieszym nie powinien być wykonany papierem ściernym drobniejszym niż P 100 - 120
Końcowy szlif drewna na powierzchniach meblowych nie powinien być wykonany papierem ściernym drobniejszym niż P 180
Im grubszy szlif, tym intensywniejsze zabarwienie, nadawane przez warianty pigmentowane.

Sposób stosowania



- Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C.

Materiał starannie rozmieszać.
Nakładać ciekłą warstwę za pomocą ławkowca lub wałka.
Na podłożach o zróżnicowanej chłonności ich równomierne wybarwienie należy zapewnić poprzez wygładzenie powierzchni.
Po każdej aplikacji nadmiar materiału należy zebrać po około. 20 - 30 minutach, za pomocą niekłaczącej ścierki bawełnianej.
Im dłużej nadmiar pigmentowej wersji produktu materiału oddziałuje na na powierzchnię, tym jej intensywniejsze wybarwienie.
Do aplikacji na meblach użyć zwitków gazy lub bawełnianych ścierek.
Do obróbki większych powierzchni w razie potrzeby użyć maszyny jednotarczowej z białym padem
W zależności od charakterystyki podłoża nakładać 1-2 razy.
Przed drugą aplikacją wykonać międzyszlif, stosując papier ścierny o uziarnieniu P 240 - 320.
Wnętrza szaf i szuflad pokryć tylko 1x ciekłą warstwą, używając do tego celu niekłaczącej ścierki bawełnianej.

Wskazówki wykonawcze



- Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor. Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekane próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.
Podczas aplikacji i suszenia zapewnić dobrą wentylację.
- Niebezpieczeństwo samozapłonu (informacja DGUV 209-046).** Produktu nie wolno stosować na stanowisku pracy, na którym stosowane są lakiery lub lazury nitrocelulozowe, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki, odzież roboczą) do ognioodpornych pojemników na odpady i utylizować je w sposób chroniący przed zapłonem (pod wodą)..
- Schnięcie
Dalsza obróbka: po przeschnięciu przez noc
Pełna wytrzymałość na obciążenia powłoki nałożonej na podłogę: po 7 dniach
Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.
Przebieg schnięcia uzależniony jest od gatunku drewna i jego chłonności.
Nadmiar materiału w miejscach niechłonnych, w warunkach niskich temperatur, słabej wymiany powietrza i jego wysokiej wilgotności może prowadzić do wydłużenia się procesu schnięcia.
 - Rozcieńczanie
Materiał gotowy do użycia



Wskazówki	Drewniane podłogi i schody należy regularnie czyścić z pyłu i brudu za pomocą mioteł z włosiem lub mopa. W razie potrzeby raz w tygodniu wycierać na wilgotno, dodając do wody w pojemniku Remmers Hartwachs Polish. Podczas renowacji oczyszczoną powierzchnię należy naprawić nie pozostawiając śladów łączenia ze starą powłoką. Zacieki wodne lub plamy na meblach usunąć wetną metalową (stopień grubości włókien: 000), a następnie nałożyć cienką warstwę produktu. W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych. Należy przestrzegać instrukcji "Pielęgnacja podłóg i powierzchni olejowanych".
Narzędzia / czyszczenie	- Ławkowiec, właki moherowe i welurowe z krótkim włosiem - Zwikli gazy/niektącząca ścierka bawełniana - Maszyna jednotarczowa z białym padem Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345) Budną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.
Przechowywanie / trwałość	W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące. Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.
Bezpieczeństwo / przepisy	Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.
Wskazówka dotycząca utylizacji	Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
Zawartość LZO wg dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)	Wartość graniczna wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat.A/f): maks. 700 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 35 g/l LZO.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	35g/l

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazań i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność