



Tape VF 120

- Fugenband VF -

Wysokiej jakości taśma uszczelniająca na bazie kauczuku NBR, pokryta włókniną

Typ/nazwa	Formy dostawy				
	Ilość na palecie	48	120	600	50
	Jedn. opak.	10 m	50 m	10 szt.	25 szt.
	Rodzaj opakowania	rolka	rolka	karton	karton
	Kod opakowania	01	02	01	01
	Nr art.:				
Tape VF 120 / Fugenband VF 120	5071	■	■		
Tape VF 75 EC / narożnik zewnętrzny VF	5073			■	
Tape VF 100 IC / narożnik wewnętrzny VF	5074			■	
Tape VF 120 VC / kołnierz ścienny VF	5077				■

Zużycie

według potrzeb



Obszary stosowania



- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Uszczelnianie połączeń z betonem wodoszczelnym (PG-ÜBB)
- Uszczelnienia zespolone
- Uszczelnianie cokołów
- Łączenie elastycznych, mineralnych szlamów uszczelniających z niemineralnymi materiałami budowlanymi z tworzywa sztucznego, metalu i drewna
- Hydroizolacja elementów budowlanych stykających się z podłożem
- Bezpieczna i wodoszczelna izolacja przeciwwodna wewnętrznych narożników i spoin
- Połączenie z sąsiednimi elementami budowli
- Połączenie z elementami niemineralnymi
- Zastosowanie w połączeniu z mostkującymi rysy, mineralnymi szlamami uszczelniającymi i elastycznymi, modyfikowanymi polimerami, powłokami grubowarstwowymi

Właściwości

- Wysoka elastyczność
- Wysoka rozciągliwość i zdolność powrotu do pierwotnego kształtu
- Materiał pokryty specjalną włókniną

Dane techniczne produktu

Odporność termiczna	-20 °C do +90 °C
Grubość	0,65 mm
Współczynnik sd	5 m
Wodoszczelność	około 3,0 bar
Maksymalna siła rozciągająca	w poprzek: 122 % wzdłuż: 93,6 % Po oddziaływaniu płynnych chemikaliów w poprzek: 131 % wzdłuż: 111 %
Kolor	niebieski

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.


Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **MB 2K (3014)**
- **WP Flex 1K (0445)**
- **MB FL 2K (3001)**

Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**
Nośne, suche, czyste, odkurzone i wolne od oleju, tłuszczu i środków o działaniu antyadhezyjnym
- **Przygotowania**
Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.
Podłożom nieminerelnym należy nadać szorstkość.
Utworzyć warstwę kontaktową materiału uszczelniającego i pozostawić do dokładnego wyschnięcia!
Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

Sposób stosowania


Należy wystarczająco grubą warstwę materiału uszczelniającego, wcisnąć w nią na świeżo taśmę uszczelniającą na całej powierzchni, bez pozostawiania pęcherzyków powietrza, zanim utworzy się naskórek. Warstwy uszczelnienia nakłada się w zależności od zastosowanego materiału uszczelniającego.

Wskazówki wykonawcze

Dopuszczalne temperatury obróbki uzależnione są od właściwości stosowanych materiałów uszczelnieniowych, jednak w żadnym przypadku nie powinny być niższe, niż +5 °C.
Materiał uszczelniający należy nakładać w kierunku poprzecznym do taśmy uszczelniającej. Taśmy tej nie wolno uszkodzić.

Wskazówki

Należy uwzględnić aktualne przepisy.
Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.
Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
Oczyszczyć obszary połączeń, takie jak kołnierz uszczelniający wpustu podłogowego/kanalu odpływowego/wylewki odpływowej aby zapewnić profesjonalne połączenie hydroizolacji, w razie potrzeby uszorstnić i przygotować za pomocą odpowiedniego podkładu na bazie żywicy epoksydowej z posypką z piasku kwarcowego.

Narzędzia / czyszczenie


Do docinania: nożyczki lub nóż
Do wykonania uszczelnienia: wałek, pędzel lub szpachla

Do cięcia: nożyczki lub nóż
Do uszczelniania: wałek, pędzel lub szpachla
Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

Narzędzia z oferty Remmers

- **Rączka do wałka (4449)**
- **Wałek do epoksydów (5045)**
- **Pędzel do kaloryferów (KANA) (4541)**

Przechowywanie / trwałość


W temperaturze pokojowej, w suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem produkt ma nieograniczoną trwałość.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższymi informacjami mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielość

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność