

Profil: SP 7715


	Właściwości profilu	Norma	Klasa	
	Kategoria zastosowania	PN-EN 12365 - 1	W	Profil uszczelniający
	Zakres pracy	PN-EN 12365 - 1	4	4 - 6 mm
	Liniowa siła ściskająca	PN-EN 12365 - 2	5	100 - 200 N/m
	Powrót poodkształceniowy	PN-EN 12365 - 3	4	60 - 70 % w 55°C
	Powrót po starzeniu	PN-EN 12365 - 4	3	50 - 60 % w 55°C
	Siła operacyjna	PN-EN 13115:2002	brak wymagań	
	Przepuszczalność powietrza	PN-EN 12207:2001	brak wymagań	
	Wodoszczelność	PN-EN 12208:2001	brak wymagań	
	Reakcja na ogień	PN-EN 13501 - 1	brak wymagań	
	Dźwiękoszczelność	Ift Richtlinien SC - 01	brak wymagań	

Właściwości materiału

Oznaczenie materiału	SP - Deventer TPS
Grupa materiałów	Termoplastyczny Elastomer Spieniony
Twardość (ISO 868):	23 Shore A
Temperatura materiału	-40°C do +180°C

Właściwości fizyczne

Stabilność koloru
Odporność na promieniowanie UV
Odporność na ozon

Kompatybilność z farbami:

Przy zachowaniu właściwego czasu schnięcia zapewniony jest dobry kontakt z powierzchniami pokrytymi wszystkimi rodzajami farb i lakierów stosowanych do malowania okien i drzwi.
W przypadku zastosowania nieznanych farb i lakierów konieczne jest sprawdzenie kompatybilności.
Należy przestrzegać wskazówek producenta lakieru dotyczących obróbki.
Uwaga: do czyszczenia uszczelek nie używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.