

Cetol WP 567 BPD



Cechy produktu
Impregnat wodorozcieńczalny, transparentny (płynny środek ochrony drewna) chroniący przed sinizną i butwieniem na zewnątrz. - konsystencja gotowa do użycia - głęboko penetrujący - dobre rozpyływanie - barwiący

Substancja czynna:
0,6 g/100 g propinylobutylowego karbaminianu jodu 0,9 g/100 g propikonazolu 0,3 g/100 g tebukonazolu Środek drewnochronny zgłoszony zgodnie z dyrektywą dot. substancji biobójczych. (BPD = Biocide Product Directive) Nr rejestracji N-40653 Substancje czynne są zgłoszone zgodnie z dyrektywą 98/8/WE i spełnia wymagania kontrolne normy EN 599 dot. ochrony przed sinizną i butwieniem.

Dodawana ilość
Badanie przeprowadzono z następującymi ilościami: 120–160 ml/m ² lub 123–164 g/m ² w przypadku drewna o klasie odporności 3–5

Odcień:
Lazurujące odcienie np. z kolekcji odcieni Joinery Color Classics. Wszystkie odcienie lakierów transparentnych mogą być ze sobą mieszane. Wrażenie optyczne poszczególnych odcieni lakierów transparentnych zależy od podłoża i grubości warstw, dlatego zaleca się naniesienie warstwy doświadczalnej na lakierowane drewno.

Rodzaj spoiwa
Kopolimer akrylanu

Baza pigmentowa
Światłotłrwale, odporne na warunki pogodowe pigmenty lazurujące

Gęstość
Ok. 1,00 - 1,03 kg/l zależnie od odcienia

Opakowanie
2,5 l, 20 l, 120 l

Nanoszenie
Automatyczne zanurzanie, polewanie, automatyczne natryskiwanie w komorze zamkniętej, ręczne zanurzanie. Powlekarka do desek Lepkość podczas stosowania wynosi ok. 11 sekund w kubku DIN 4 mm lub ok. 23–25 sekund w kubku ISO 3 mm przy temperaturze materiału 20 °C.

Zużycie
50 - 160 ml/m ² , zależnie od metody aplikacji oraz gatunku i chłonności drewna (dokładne wartości należy uzyskać doświadczalnie)

Rozcieńczalnik
Nie rozcieńczać

Temperatura podczas nanoszenia
15 - 25 °C dla podłoża, powietrza i materiału przy ok. 60% względnej wilgotności powietrza

Czas schnięcia			
Suszenie przy:	Normalny klimat: 23 °C / 50% wilg. wzgl.	Wymuszone przy 40 °C	
Pyłosuchość	ok. 30 minut	ok. 30 minut	
Możliwość szlifowania	---	---	
Możliwość nanoszenia kolejnych warstw	ok.4 - 6 godzin	ok. 1 - 2 godzin	

Suszenie
Schnięcie materiału zależy od aplikowanej grubości warstwy i może się opóźnić w przypadku drewna o dużej zawartości substancji dodatkowych oraz przy chłodnej i wilgotnej pogodzie. Podczas schnięcia zwrócić uwagę na odpowiednią temperaturę i wymianę powietrza. Jeżeli warunki schnięcia nie są spełnione, nie można wykluczyć szkód w warstwie powłokowej.

Czyszczenie narzędzi
Natychmiast po użyciu wodą, ew. z dodatkiem standardowych domowych płynów do mycia albo preparatu ST 830.

Składowanie
Minimalna przydatność do użycia produktu przechowywanego w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu wynosi 2 lata. Temperatura składowania +5 - +30 °C. Po tym okresie produkt może jeszcze nadawać się do użycia, jednakże jego właściwości mogą różnić się od „świeżego” produktu. Dlatego użytkownik podczas aplikacji takiego materiału musi zachować szczególną ostrożność. Napoczęty pojemnik dobrze zamykać! Składować w chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem. Dobrze zakryć materiał znajdujący się w zbiorniku zanurzeniowym i regularnie mieszać.

Utylizacja
Do recyklingu oddawać tylko pojemniki bez resztek produktu. Resztki materiału recyklować zgodnie z lokalnymi przepisami. Kod odpadów UE tego materiału to: 03 02 02

Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Więcej informacji w karcie charakterystyki bezpieczeństwa zgodnej z 91/155/EWG www.sikkens-wood-coatings.com Pobieranie kart charakterystyki bezpieczeństwa

Produkty Akzo Nobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień:2020-09-01

Ostrzeżenia
Przed użyciem zawsze przeczytać oznaczenie i informację o produkcie. Także podczas przetwarzania lakierów/farb o niskiej zawartości substancji szkodliwych należy przestrzegać standardowych środków bezpieczeństwa. Stosować środki biobójcze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Procesy aplikacji należy wykonywać w zamkniętym pomieszczeniu, na nieprzepuszczalnym trwałym podłożu, z obwałowaniem zabezpieczającym przed rozprzestrzenieniem wycieku oraz z systemem odzysku (np. studzienka). Nie stosować w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych. Ciecz nie może dostać się do wód powierzchniowych i gruntowych. Środki drewnochronne zawierają substancje biobójcze chroniące drewno przed szkodnikami. Stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi, tylko w przewidzianych zastosowaniach. Niewłaściwe użycie może powodować szkody zdrowotne. Nie stosować do drewna, które ze względu na swoje przeznaczenie będzie miało bezpośredni kontakt z żywnością lub paszą. Stosowanie wyłącznie przez wykwalifikowane zakłady specjalistyczne. Obrobione drewno przechowywać w zadaszonym pomieszczeniu, wyposażonym w system odzysku (np. studzienka) lub na nieprzepuszczalnym trwałym podłożu z obwałowaniem chroniącym przed rozprzestrzenieniem wycieku, z systemem odzysku (np. studzienka). Zbiornik do zanurzania lub przechowywania środka: W przypadku zbiorników metalowych zalecamy wyłącznie stosowanie nierdzewnej blachy stalowej, np. V2A, ponieważ w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko korozji. Nosić odpowiednią odzież ochronną (kombinezon, rękawice, buty) podczas nakładania produktu oraz podczas postępowania ze świeżo obrobionym drewnem. Unikać nadmiernego zanieczyszczenia kombinezonów roboczych. Należy nosić kombinezon ochronny (co najmniej typu 6, EN 13034).

Dyrektywa LZO
Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/f): 130 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 55 g/l LZO.

Podstawowe zasady
Wilgotność drewna przy stosowaniu produktów powłokowych firmy Sikkens powinna wynosić od 12% do 15%. Dobór drewna, konstrukcja i grubości aplikowanych warstw muszą odpowiadać aktualnym normom technicznym. Wszystkie powierzchnie poziome muszą mieć skos 15°, a wszystkie krawędzie muszą być zaokrąglone z promieniem co najmniej 2 mm. Fugi i odsłonięte przekroje czołowe muszą być zabezpieczone, aby zapobiec przenikaniu wody do konstrukcji. Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Należy uwzględnić wybór i zastosowanie właściwych powłok, a zwłaszcza ich odcienie. Ciemne kolory mogą powodować większe temperatury powierzchni (do 80°C). Przeznaczone do stosowania w technicznych zakładach przemysłowych. Stosować wyłącznie w zatwierdzonych systemach Sikkens Wood Coatings.

Wskazówki
Wymienione tutaj warstwy powłokowe są przykładowe, możliwa jest ich modyfikacja. Przestrzegać odpowiednich kart technicznych i zwrócić się o doradztwo systemowe do pracownika wsparcia technicznego Sikkens Wood Coatings lub do producenta. Wszystkie substancje obce mające kontakt z systemem nanoszenia (np. szpachle, taśmy klejące, materiały uszczelniające, środki czyszczące itp.) muszą zostać zasadniczo sprawdzone pod kątem tolerancji przez osobę powlekającą. Szlifowanie pośrednie jest dozwolone wyłącznie po naniesieniu kolejnej warstwy. W celu zapobiegania tworzeniu się piany podczas stosowania można zastosować środek tłumiący pianę WV 887, odnośnie dozowania należy przestrzegać karty technicznej.

Zalecenie dotyczące stosowania
W przypadku zastosowania jasnych odcieni na gatunki o dużej zawartości substancji dodatkowych (np. meranti, modrzew, dąb), w połączeniu z wilgocią mogą występować widoczne odbarwienia. Odradzamy stosowanie z systemami białych lakierów transparentnych, np. „biały opalizujący”, ponieważ mogą występować żółtawe odbarwienia.

Malowanie systemowe: Elementy drewniane niepodlegające kurczeniu i rozkurczaniu	
Impregnat gruntujący	Cetol WP 567 BPD
Nakładanie warstwy pośredniej	Cetol WM 610 / WM 665 Cetol WM 6900-02 / WM 6900-03
Powłoka końcowa	Cetol WF 952 / WF 957 Cetol WF 945 / WF 960 / WF 965 Cetol WF 980 / WF 981 Rubbol WF 375 Rubbol WF 382 / WF 387 Rubbol WF 3300-03-20 Rubbol WF 3310-03-xx Rubbol WF 3311-03-xx

Produkty Akzo Nobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień:2020-09-01